

	COLLES							
	15K UV	42K UV	80K UV	6025 UV	9005 UV	9030 UV	9111 UV	UV PEELABLE
Nature	Acrylate							
Couleur	Transparent	Translucide	Transparent	Translucide	Transparent	Transparent	Transparent	Translucide
Dureté (Shore)	D40	D25	D15	A60	D20	D40	D45	A18
Viscosité (cP), 25°C	7 000	32 000	80 000	Thixotrope	40 000	20 000	10 000	Thixotrope
Plage de températures	-50°C +150°C	-50°C +150°C	-50°C +150°C	-50°C +150°C	-50°C +130°C	-50°C +150°C	-50°C +150°C	-20°C +120°C
Polymérisation	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED	UV Hg / UV LED
Dose UVA mJ/cm2/mm	9000	2000	2500	4300	6000	3300	5000	2000
Adhésion	PCBA / Verre / Alu	PCBA / Verre / Alu	PCBA / Verre / Alu	-	Verre / Alu / PMMA / ABS	PET / Verre / Alu / PMMA / PC	Verre / Alu / PMMA / PC	N.A.
Stripper	-	DVP	DVP	DVP	DVP	DVP	DVP	Pelable
Epaisseur maxi (mm)	5	5	5	4	2	2	2	5
Résistance UV	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	N.A.
Normes	-	UL94V0	UL94V0 (En cours)	-	-	-	-	-
Condition- nements	Seringue 30ml, 330g, 1kg, 5kg, 20kg							

► ABchimie propose une gamme de résines UV polymérisant sous lampe LED @395nm mais tous nos produits ont une version polymérisant sous lampe mercure (Hg).



Découvrez la vidéo de la
résine ABchimie 42K UV